



TONNELLERIE
DE FRANCE

Granulats Small 2mm – Chêne français

MARQUE	evOAK
GRANULOMETRIE	Granulats, 2mm de granulométrie moyenne
TYPE DE BOIS	Chêne français: Quercus Petraea
ORIGINE	France
MERRANDERIE (Merrain International)	Certification PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) – N° de certificate: CTIB-TCHN365/1 – N° Licence: PEFC/10-31-843 Stockage des grumes sur parc en fonction de leurs origines Débit des grumes pour la fabrication de merrains et de fonds Les pièces non-conformes pour la fabrication de merrains et/ou de fonds sont utilisés pour la production de produits connexes - ces produits connexes sont triés selon un cahier des charges spécifiques (WAMI 7-4- 019) Etiquetage des palettes de produits connexes dès la sortie de production (système de code barre) Stockage sur parc Séchage à l'air libre pendant une durée de 24 mois
PRODUCTION (Tonnellerie de France)	Certification PEFC – N° de certificat: CTIB-TCHN365/2 – N° Licence: PEFC/10-31-843 Passage des produits connexes en séchoir Température minimum: 97 degrés F / 36 degrés C Température maximum: 125 degrés F / 52 degrés C Temps de passage en étuve: 6 jours Température interne du bois dépasse 104 degrés F / 40 degrés C Humidité maximum requise après séchage: 14%
BROYEUR	Passage des produits connexes dans un broyeur à couteaux comportant différentes grilles. Tamisage successif permettant l'obtention des granulats Small, 2mm
TOASTAGE	Insertion des granulats dans un four à convection (rotation permanente des copeaux) Température minimum du bois: 365 degrés F / 185 degrés C Durée minimum: 30 minutes Humidité maximum après toastage: 6%
CONDITIONNEMENT	Conditionnement des granulats en infusettes de 6 ou 9kg Conditionnement dans des sacs (2 à 3 infusettes par sac) Etiquetage des sacs (étiquette cousue sur le sac) Conditionnement des sacs dans des caisses en cartons Etiquetage des cartons (2 étiquettes par cartons) Utilisation de palettes traitées NIMP15
CHARGEMENT	Chargement dans des semis



URS CERTIFICATE NO. 25139

80 Rue des Prussiens
BP 1
Monthureux Sur Saone 88410
France
Tel: (+33) 329 09 91 77
Fax: (+33) 329 09 91 78
www.mi-tdf.fr